



PRAVILNA PRIPREMA PODLOGE ZA LIJEPLJENJE PARKETA

Pravilna priprema podloge osnova je za uspješno polaganje podnih obloga.

Ona mora biti ravna, fino obrađena [glatka], tvrda, suha i dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4–6 tjedana, a vlažnost može biti maksimalno 2 % (karbidna metoda). Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 9 %. Provjera podloge vrlo je bitna kod polaganja drvenih obloga. Ostatke ljepila, premaza, boja, stare podne obloge, mase za izravnavanje i ostatke slabo vezanih dijelova podloge koji bi mogli utjecati na loše prianjanje potrebno je u potpunosti odstraniti brušenjem ili pjeskarenjem s odgovarajućim strojem. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač. Upijajuće i porozne podloge premazati odgovarajućim predpremazom ovisno o podlozi i vrsti ljepila kojim se lijepi. Na reakcijske predpremaze (posute suhim kvarcnim pijeskom) lijepite unutar 24–48 sati kako biste postigli optimalno prianjanje s površinom. U slučaju da je podlogu potrebno izravnati (vrlo neravne ili grube podloge) koristite odgovarajuću masu za izravnavanje.

Optimalna temperatura prostora i materijala koji se lijepi iznosi 18–25 °C, a relativna vlažnost od 65 %. Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C. Optimalni uvjeti rada za svako ljepilo opisani su u tehničkim informacijama.



Chromos

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2410 666
www.chromos.eu

Member of KANSAI HELIOS.

Chromoden®

CHROMODEN LJEPILA I PREDPREMAZI



Uspješno i kvalitetno polaganje parketa kao i trajnost ugradnje ovise o brojnim faktorima. Uzroci većine oštećenja parketa su u pogrešnoj i nepravilnoj pripremi podloge. Da bi dobili besprijekorno ravnu podnu površinu izuzetno je važna pravilna kombinacija podloge, predpremaza i ljepila koje odgovara odabranom parketu.

Ovisno o vrsti i stanju podloge Chromos nudi optimalan sustav predpremaza i ljepila za lijepljenje svih vrsta parketa.

ZAŠTO PREPORUČUJEMO KORISTITI PREDPREMAZE PRIJE LIJEPLJENJA PARKET?

- Duboko prodiru u podlogu.
- Sprječavaju površinsko prašenje podloge.
- Povezuju – lijepe labave čestice podloge.
- Smanjuju i ujednačuju upojnost podloge.

KRAJNI REZULTAT:

- čvršći slijepljeni spoj,
- smanjen utrošak ljepila,
- niža cijena slijepljenog spoja.

ODABIR PRAVOG LJEPILA OVISI O:

- vrsti i stanju podloge,
- vrsti parketa,
- širini i dužini parketa,
- raspoloživom vremenu za ugradnju parketa.



Chromos

											
	CHROMODEN PR 15	CHROMODEN PR 20	CHROMODEN PR 24	CHROMODEN PR 25	CHROMODEN PR 35	CHROMODEN D 110	CHROMODEN D 111	CHROMODEN S 130	CHROMODEN PU 259	CHROMODEN PU 260	CHROMODEN E-PU 280
	Predpremaz na bazi umjetne smole i aditiva za pripremu betonskih i cementnih podloga prije lijepljenja klasičnog i lamel parketa s Chromoden D 110 i Chromoden D 111 ljeplima za parket.	Predpremaz na bazi umjetne smole i aditiva za pripremu betonskih, cementnih i anhidritnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden S 130 ljeplimom za parket, te za otprašivanje istih prije lijepljenja parketa s Chromoden 2K ljeplima za parket.	Predpremaz na bazi umjetne smole i aditiva za otprašivanje upojnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden 2K ljeplima za parket.	Predpremaz na bazi izocijanata za pripremu upojnih i neupojnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden dvokomponentnim ljeplima za parket. Koristi se za otprašivanje podloge; za učvršćivanje cementnih podloga i za blokadu vlage do 3,0 % (karbidna metoda).	Dvokomponentni predpremaz na bazi epoksidne smole i aditiva, bez otapala. Koristi se kao regulator vlažnosti, odnosno za rješavanje kritičnih cementnih podloga sa sadržajem vlage do 4 % (karbidna metoda) prije lijepljenja parketa, za učvršćivanje cementnih, anhidritnih i starih podloga koje moraju biti suhe, te za poboljšanje prionjivosti na asfalt podloge i ostatke starog ljeplila.	Ljepilo izrađeno na osnovi polivinilacetatne vodene disperzije za lijepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podloge.	Ljepilo izrađeno na osnovi polivinilacetatne vodene disperzije za lijepljenje klasičnog i lamel parketa manjih dimenzija na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podloge.	Ljepilo izrađeno na osnovi umjetnih smola, na bazi otapala za lijepljenje klasičnog, lamel, mozaik i višeslojnog gotovog parketa na upijajuće podloge (betonske, cementne, anhidridne), mase za izravnavanje, lijevani asfalt i ploče od iverice.	Dvokomponentno poliuretansko ljepilo na bazi reaktivne smole za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija na upijajuće i neupijajuće podove, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.	Dvokomponentno poliuretansko ljepilo na bazi reaktivne smole za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija na upijajuće i neupijajuće podove, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.	Dvokomponentno epoksi-poliuretansko ljepilo izrađeno na bazi reaktivne smole za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija (lamel parketi) na upijajuće i neupijajuće podloge, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.
	• Sprječava površinsko prašenje podloge. • Učvršćuje podlogu: povezuje, lijepi labave čestice. • Smanjuje i izjednačava upojnost podloge.	• Sprječava površinsko prašenje podloge. • Učvršćuje podlogu: povezuje, lijepi labave čestice. • Smanjuje i izjednačava upojnost podloge.	• Duboko prodire u podlogu. • Sprječava površinsko prašenje podloge. • Smanjuje i izjednačava upojnost podloge.	• Duboko prodire u podlogu. • Povezuje, lijepi labave čestice podloge. • Smanjuje i izjednačava upojnost podloge.	• Smanjuje i izjednačava upojnost podloge. • Skraćuje vrijeme ugradnje parketa. • Pogodno na starim podlogama kada su propisno pripremljene.	• Formulirano bez namjerno dodanih tvari klasificiranih kao CMR kategorije 1A i 1B. • Pogodan za lijepljenje parketa neosjetljivog na vlagu. • Za parkete do 30 cm duljine i 5 cm širine.	• Formulirano bez namjerno dodanih tvari klasificiranih kao CMR kategorije 1A i 1B. • Pogodan za lijepljenje parketa neosjetljivog na vlagu. • Za klasičan parket do 30 cm duljine i 5 cm širine.	• Pogodan za sve vrste parketa osjetljivih na vlagu. • Za upijajuće i manje upijajuće podloge. • Za parkete do 50 cm duljine i 7 cm širine.	• Duže radno vrijeme u odnosu na standardna 2K PU ljeplila. • Pogodno za podno grijanje. • Za parkete do 250 cm duljine i 14 cm širine.	• Otvrdnjava brzmom kemijskom reakcijom; prohodno nakon 4 sata. • Pogodno za podno grijanje. • Za parkete do 250 cm duljine i 14 cm širine.	• Lako se skida s gotovih drvenih podova. • Sporije otvrdnjava što omogućava dimenzijsko prilagođavanje nestabilnog drva kao što su bukva i jasen. • Za parkete do 100 cm duljine i 7 cm širine.
SUŠENJE	Početno – cca. 2–4 sata Konačno – 24 sata	Početno – cca. 2-3 sata (cementne i betonske podloge) – lijepljenje s Chromoden S 130 ljeplimom Cca. 12–24 sata (cementne i betonske podloge) – lijepljenje s Chromoden 2K ljeplima Cca. 24 sata (anhidritne podloge) Konačno – 24 sata	Početno – cca. 4–8 sati Konačno – 24 sata	Početno – cca. 4–8 sati Konačno – 3 dana	Početno – cca. 10–12 sati Konačno – 7 dana						
RADNO VRIJEME					30 min				Cca. 60–75 min	Cca. 45–60 min	Cca. 120 min
OTVORENO VRIJEME						25–30 min	25–30 min	Cca. 10–15 min	30 min	30 min	30 min
DALJNJA OBRADA						Nakon 7 dana	Nakon 7 dana	Nakon 7 dana	Nakon 3 dana	Nakon 24 sata	Nakon 3 dana
UTROŠAK	0,18–0,20 U/m ² , razrijeđenje 2:1 (Chromoden PR 15 : voda)	0,18–0,22 U/m ²	0,10–0,15 U/m ²	0,10–0,15 U/m ² – za otprašivanje podloge 0,18–0,23 U/m ² – za učvršćivanje podloge 0,18–0,23 U/m ² po sloju – za blokadu vlage	0,4–0,6 kg/m ² (dva sloja) ovisno o upijanju podloge	0,8–1,2 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenja lopatice	0,8–1,2 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenja lopatice	0,8–1,2 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenja lopatice	0,8–1,3 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenju lopatice	0,8–1,3 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenja lopatice	0,8–1,3 kg/m ² ovisno o vrsti parketa, upijanju podloge i nazubljenja lopatice
PAKIRANJE	5 l	4 l	4 l	4 l	Komponenta A + B (6,5 kg + 3,5 kg)	5 kg, 25 kg	5 kg, 25 kg	14 kg	Komponenta A (9 kg, 13 kg) + B (0,9 kg, 1,3 kg)	Komponenta A (10 kg,) + B (1,5 kg)	Komponenta A (9 kg,) + B (0,75 kg)