

EMPFOHLENE CHROMODEN AQUA SYSTEME

HOCHBEANSPRUCHTE OBERFLÄCHEN

FÜLLUNG

CHROMODEN AQUA FUGENKITT F22

BASISLACKE

CHROMODEN
AQUA
BASISLACK
PU-P 70

1 X

CHROMODEN
AQUA
BASISLACK 2K
PU-P

1 X

CHROMODEN
AQUA 2K-PU-
PARKETTLACK
GLÄNZEND 590
HALBMATT 560
MATT 540
EXTRA MATT 510

1 X

CHROMODEN
AQUA GEL G 29

1 X

DECKSCHICHT - LACKIEREN

CHROMODEN AQUA 2K-PU-PARKETTLACK

GLÄNZEND 590
HALBMATT 560
MATT 540
EXTRA MATT 510

2-3 X

FÜLLUNG

CHROMODEN AQUA FUGENKITT F22

DECKLACK

CHROMODEN AQUA 2K PU
505 INVISIBLE

3 X



Chromos

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173 D
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2410 666
www.chromos.eu

Mitglied von KANSAI HELIOS.

Chromoden®

CHROMODEN AQUA PARKETTLACK



SCHUTZ UND DEKORATION
VON PARKETT



Chromos

CHROMODEN AQUA 2K-PU-LACK FÜR SPORTHALLEN

Zweikomponenten-Polyurethan-Antirutschlack farblos Matt-/Plattlack mit speziellen Komponenten. Für hochwertige Lackierung von Parkett in Sporthallen und anderen Holzoberflächen, um einen Schutz in Spitzenqualität zu erzielen.

- Anti-Rutsch-Effekt.
- Ausgezeichnete Haltbarkeit und Abriebfestigkeit.
- Zäh, harte und hochfeste Beschichtung.
- Leicht zu reinigen; beständig gegen Spritzer von milden Chemikalien.

TROCKNUNG:

4 bis 8 Stunden

VERBRAUCH:

10 bis 12 m²/l

GLANZGRAD:

45 bis 50 %

VERPACKUNG:

5 l + 0,5 l



CHROMODEN AQUA VERZÖGERER

Der Chromoden Aqua Verzögerer wird als Zusatz zu Chromoden Aqua Lacken bei erhöhter Temperatur und geringer Luftfeuchtigkeit sowie beim Lackieren größerer Flächen verwendet, da er den Verlauf verbessert. Die Zugabemenge beträgt maximal 5 %. Nach der Zugabe muss das Gemisch aus Lack und Verzögerer gut vermischt werden und vor dem Lackieren einige Minuten stehen gelassen werden. Es wird nicht empfohlen, den Verzögerer im Chromoden Aqua Fugenkitt oder im Chromoden Aqua Gel zu verwenden.

WISSENSWERTES

Die optimalen Arbeitsbedingungen liegen bei 18 bis 22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 75 %, wobei die Parketttemperatur nicht unter 12 °C liegen darf. Die Feuchtigkeit im Parkett muss 8 bis 10 % betragen. Bei erhöhter Temperatur, geringer Luftfeuchtigkeit und beim Lackieren größerer Flächen maximal 5 % Chromoden Aqua Verzögerer zugeben.

Der Raum sollte erst nach 48 Stunden wieder benutzt werden, und die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser ausgewaschen werden.



CHROMODEN AQUA FUGENKITT F22

CHROMODEN AQUA FUGENGEL G 29

Schnelltrocknende, farblose Einkomponenten-Flüssigkeit auf Basis wasserverdünnbarer Bindemittel. Sie wird als Flüssigkeit für grobe Spachtelarbeiten verwendet, d. h. zum Füllen von Fugen und kleineren Rissen im System der Oberflächenbehandlung von Holzuntergründen (Parkett) mit Polyurethan- und anderen Lacken.

Wasserverdünnbares Einkomponenten-Gel zum Verfugen aller Holzoberflächen sowie zum Füllen von Fugen, Poren und Fehlstellen auf der Holzoberfläche. Das Gel wird in einer oder zwei Schichten aufgetragen. Es kann auch als Zwischenschicht vor dem Auftragen der letzten Lackschicht verwendet werden.

- Einfach aufzutragen.
- Vermischung mit dem Holzstaub des zu schleifenden Parketts.
- Elastisch.

- Zeichnet sich durch schnelles Trocknen aus.
- Füllt die Oberfläche gut aus.
- Bei Verwendung als Zwischenschicht ist kein Schleifen erforderlich.
- Es wird die Grundfarbe des Holzes beibehalten.

TROCK- NUNG	60 Minuten	Berührtrocken – 15 bis 20 Minuten Trocknungszeit vor dem Auftragen der nächsten Schicht – 30 bis 45 Minuten
VERBRAUCH (1 Schicht)	8 bis 15 m ² /l	15 bis 20 m ² /l
GLANZGRAD		
VERPACK- UNG	5 l	1 l



**CHROMODEN AQUA
1K-BASISLACK
FÜR PARKETT
PU-P 70 / AC-P 40**

**CHROMODEN AQUA
2K-BASISLACK FÜR
PARKETT PU-P**

**CHROMODEN AQUA
1K-PARKETTLACK**

**AC 190 GLÄNZEND,
AC 160 HALBMATT,
AC 140 MATT**

Wässriger, farbloser Einkomponenten-Polyurethan- und Einkomponenten-Acryl-Polyurethan-Basislack mit speziellen Zusätzen. Er wird als Basislack im Parkettbehandlungssystem Chromoden Aqua 1K- und 2K-Parkettlack eingesetzt.

Wässriger, farbloser Zweikomponenten-Polyurethan-Basislack mit speziellen Zusätzen. Er wird als Basislack im Parkettbehandlungssystem Chromoden Aqua 1K-PU- und 2K-PU-Parkettlack eingesetzt.

Wässriger, farbloser Einkomponenten-Acryl-Polyurethan-Lack zum Schutz und zur Dekoration von Parkett und anderen Holzbelägen in leicht bis durchschnittlich beanspruchten Bereichen.

- Füllt Poren und kleinere Fugen perfekt aus.
- Hart und lässt sich gut schleifen.
- Verhindert das Abheben feiner Holzhärchen.

- Gleicht die Farbe des Parketts aus.
- Hebt die Holzfasern minimal ab.
- Füllt die Oberfläche perfekt aus.
- Mischungsverhältnis – 100:10 mit Chromoden Aqua Kontakt für 2K-Parkettlack.

- Langlebig und verschleißfest.
- Pflegeleicht.
- Beständig gegen die Einwirkung milder Chemikalien.

2 bis 3 Stunden

2 bis 3 Stunden

4 bis 8 Stunden

Spachtel – 16 bis 25 m²/l
Pinzel oder Walze – 10 bis 12 m²/l

Spachtel – 16 bis 25 m²/l
Walze – 10 bis 12 m²/l

10 bis 12 m²/l

Glänzend > 80 %
Halbmatt 30 bis 40 %
Matt 10 bis 20 %

PU-P 70 – 1 l, 5 l
AC-P 40 – 5 l

5 l + 0,5 l

5 l



**CHROMODEN AQUA
1K-PARKETTLACK PU 390
GLÄNZEND, PU 360 HALBMATT,
PU 340 MATT**

**CHROMODEN AQUA
2K-PARKETTLACK PU
590 GLÄNZEND, PU 560
HALBMATT, PU 540 MATT,
PU 510 EXTRA MATT**

Wässriger, farbloser Einkomponenten-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zusätzen. Zum hochwertigen Schutz und zur Dekoration von Parkett und anderen Holzbelägen in durchschnittlich bis stark beanspruchten Bereichen (Büros, Säle, Flure, Apotheken, Kindergärten ...).

Wässriger, farbloser Zweikomponenten-Polyurethan-Lack mit speziellen Zusätzen zum hochwertigen Schutz und zur Dekoration von Parkett und anderen Holzbelägen, wenn in durchschnittlich bis stark beanspruchten Bereichen (Büros, Säle, Flure, Apotheken, Kindergärten ...) ein Schutzlack erwünscht ist.

- Langlebig und verschleißfest.
- Zeichnet sich durch eine hohe Härte aus.
- Pflegeleicht.
- Beständig gegen die Einwirkung milder Chemikalien.

- Langlebig und verschleißfest.
- Zeichnet sich durch eine hohe Härte aus.
- Pflegeleicht und beständig gegen die Einwirkung milder Chemikalien.
- Mischungsverhältnis – 100:10 mit Chromoden Aqua Kontakt für 2K-Parkettlack.

4 bis 8 Stunden

4 bis 8 Stunden

10 bis 12 m²/l

10 bis 12 m²/l

Glänzend > 80 %
Halbmatt 50 bis 60 %
Matt 30 bis 35 %

Glänzend > 80 %
Halbmatt 50 bis 60 %
Matt 30 bis 35 %
Extra matt 8 bis 10 %

1 l, 5 l

1 l + 0,1 l, 5 l + 0,5 l



CHROMODEN AQUA 2K-PARKETTLACK PU 505 INVISIBLE

CHROMODEN AQUA 2K-PARKETTLACK REPAIR

Wässriger, farbloser Zweikomponenten-Polyurethan-Lack mit speziellen Zusätzen zum hochwertigen Schutz und zur Dekoration von Parkett und anderen Holzbelägen, wenn in durchschnittlich bis stark beanspruchten Bereichen (Büros, Säle, Flure, Apotheken, Kindergärten ...) ein Tiefmatt-Schutzlack erwünscht ist. Natürliche Optik und Look von „unbehandeltem“ Holz.

Wässriger, farbloser Zweikomponenten-Lack mit speziellen Zusätzen für die schnelle Sanierung von altem Parkett, das mit Chromoden Aqua, Chromoden lösemittelhaltiger Lack) in durchschnittlich bis stark beanspruchten Bereichen lackiert wurde.

- Belastbar und abriebfest.
- Hohe Härte.
- System ohne Basislack.
- Leicht zu reinigen und zu pflegen und weist eine gute chemische Beständigkeit auf.
- Mischungsverhältnis – 100:10 mit Chromoden Aqua Kontakt für 2K-Parkettlack.

- Ohne Entfernung alter Lackschichten.
- Beständig und verschleißfest.
- Hohe Härte.
- Pflegeleicht und beständig gegen milde Chemikalien.
- Mischungsverhältnis – 100:10 mit Chromoden Aqua Kontakt für 2K-Parkettlack.

4 bis 8 Stunden

4 bis 8 Stunden

10 bis 12 m²/l

10 bis 12 m²/l

Tiefmatt 2 bis 5 %

Glänzend > 80 %
Halbmatt 30 bis 40 %
Matt 10 bis 20 %

5 l + 0,5 l

5 l + 0,5 l