

FASADEX MS FILLER

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Vodorazrijeđivi mort izrađen na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera i emulzije silikonske smole.

NAMJENA

Zapunjavanje finih neravnina i ujednačavanje strukture pročelja izrađenih od svih vrsta žbuka i betona. Posebno je pogodan za saniranje tanjih pukotina. FASADEX MS FILLER - punjen je pijescima finije granulacije, a nanesen na podlogu izolaterskom četkom daje efekt fino zaribane žbuke.

SVOJSTVA

- premošćuje mikropukotine
- ujednačava upojnost i strukturu podloge
- odlično učvršćuje podlogu
- paropropustan je i vodoodbojan

GUSTOĆA

1450-1550 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Po potrebi može se razrijediti s 1 do 3 % čiste vode.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (h), 30 g / l (2010); proizvod sadrži maks. 30 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, bez prašine i masnoća, suha i impregnirana FASADEX SILIKONSKOM IMPREGNACIJOM W.

NAČIN NANOŠENJA

Nanositi izolaterskom četkom.

SUŠENJE

8 sati pri normalnim uvjetima.

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Fasadex[®]



UTROŠAK

0,35-0,75 l/m² (0,5-1,0 kg/m²) ovisno o hrapavosti podloge.

PAKOVANJE

Plastična ambalaža, 15 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 24 mjeseca.

Zadnja izmjena: travanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

