

# CHROMODEN AQUA 2K LAK ZA PARKETE PU 505 INVISIBLE

Chromoden®



## VRSTA PROIZVODA

Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak dubokog mat efekta sa specijalnim dodacima.

## NAMJENA

Za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvnih obloga kada se želi dobiti zaštitni lak dubokog mat izgleda u prostorima srednje do jake opterećenosti (uredi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...)

## SVOJSTVA

- prirodni izgled i dojam „neobrađenog“ drva
- "duboki" mat efekt
- izdržljivost i otpornost na abraziju
- visoka tvrdoća
- sustav bez primera
- lako se čisti i održava
- dobra kemijska otpornost

## OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1025kg/m<sup>3</sup> (HRN EN ISO 2811-1)  
Sadržaj suhe tvari (tež.%): 30-35 (HRN EN ISO 3251)  
Sjaj: <5% HRN EN ISO 2813)  
Omjer miješanja: 10:1

## RAZREĐIVANJE

U uvjetima povišene temperature, niske vlažnosti zraka i kod lakiranja većih površina dodati max. 5 % Chromoden Aqua usporivača.

## HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (j), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
www.chromos.eu



# Chromoden®



## PRIPRAVA LAKA

Prije uporabe potrebno je dobro promiješati svaku komponentu posebno. Lak i kontakt potrebno je zamiješati u čistoj i suhoj plastičnoj posudi, u vol. omjeru 10:1 (CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 505 A INVISIBLE : CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP. Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i prije nanošenja na parket ostaviti stajati oko 15 min te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Smjesa je uporabiva 4 sati.

## NAČIN NANOŠENJA

Lak se nanosi specijalnim valjkom u tri ili četiri sloja na viskoznosti isporuke. Međuslojni interval je 4-8 sati. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano treba prebrusiti brusnim papirom br.240 do 320. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu. Prostorija se može koristiti 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.

## SUŠENJE

- na prašinu 30 minuta
- za rukovanje nakon 4 sata
- potpuno suho za 48 sati

## UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 3 m<sup>2</sup>/l smjese u tri sloja (oko 0,3 l/m<sup>2</sup>)

oko 10 - 12 m<sup>2</sup>/l smjese u jednom sloju (oko 0,08-0,1 l/m<sup>2</sup>)

## PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 505 A INVISIBLE : plastični kanister á 5 l

CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP: plastična doza á 0,5

## USKLADIŠTENJE

Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),

u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C

Trajnost: 18 mjeseci.

Proizvod se ne smije smrznuti!

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
www.chromos.eu

**Chromos**

**Chromoden®**



#### **NAPOMENA**

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10 %, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C.

Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 40 do 75 %.

Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne smije biti niža od 13 °C.

Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene.

Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**  
Radnička cesta 173d  
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666  
Fax: +385 1 2405 512  
[www.chromos.eu](http://www.chromos.eu)

 **Chromos**