# FASADEX RENO FINE

Fasadex®

## VRSTA PROIZVODA

Gotovi tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva..

## SASTAV

Bijeli cement (bez kromata) ≥ 10 - < 20%
Hidraulično vapno 5 - 10 %
Fini vapneni pijesak 55 – 65%
Kaolin cca ≥ 1 - < 10
Polimerna vlakna – polipropilen –cca 0,01%
Aditivi za poboljšanje obradivosti cca 1,5%
Udio organskih tvari manji od 3%

## NAMJENA

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje za unutarnji i vanjsku primjenu. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm.
Masa za izravnavanje uobičajenih nosivih podloga.
Za obradu nosivih starih mineralnih žbuka; alkalno postojanih žbuka na bazi umjetnih smola; nosivih starih premaza boje i alkalno postojanih disperzivnih premaza.
Za sanaciju pukotina koje nisu uzrokovane statikom.
Kao vezivni most, idealan je za nanošenje zupčastim gleterom na betonsku podlogu, postupkom „svježe na svježe“.
Upotrebljiva kao masa za izjednačavanje i armiranje EPS i ploča od staklene pjene u vanjskom i unutrašnjem području.

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, čista, nesmrznuta, nosiva, bez iscvjetavanja i bez nevezanih dijelova. Oštećene, šuplje i labave dijelove žbuke potpuno obiti i ukloniti. Kod dobro očišćenih i suhih podloga nije potreban vezivni most. Podloge na organskoj bazi čistiti vodenim mlazom, pod niskim tlakom (sušenje 10 dana ovisno o vremenskim uvjetima). Vrijeme sušenja se produžuje ako se površina čisti s mlazom vode pod viisokim tlakom. Šupljine i labavi dijelovi na spomeničkoj baštini smiju se odstraniti uz prethodno odobrenje konzervatora. Ako ih treba sačuvati, zapunite odnosno učvrstite ih na odgovarajući način. Prije obrade starih žbuka ispitati nosivost podloge. Slabije nosive podloge učvrstiti Fasadex silikatnom impregnacijom.

## PRIPREMA MASE

Sadržaj vreće od 25 kg miješati s cca. 6,0 - 6,5 litara čiste vode. Masu miješati do kremaste konzistencije 2 minute sporohodnim elektromješačem (400 okr./min). Masu ostavit cca.10 minuta i ponovo promiješati. Sviježi mort ugraditi u roku od 2 sata.

Zadnja izmjena: listopad 2025.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos

Fasadex®

## NAČIN PRIMJENE

FASADEX RENO FINE masa za izravnavanje nanosi se nehrđajućim čeličnim ili zupčastim gleterom. Može se nanositi jednoslojno ili dvoslojno. Optimalna debljina nanosa iznosi najmanje 4 mm. Za armaturne slojeve koristi se FASADEX staklena mrežica. Staklena mrežica se umeće po površini ali tako da se u potpunosti utopi u armaturni sloj (bez vidjivih obrisa mrežice). Kod strojne ugradnje naštpricati standardnim strojem za fino žbukanje. Nakon nanošenja poravnati letvom. Prije završne obrade s FASADEX SILIKATNOM ili FASADEX SILIKONSKOM bojom sušiti žbuku min 3 dana. Kod nepovoljnih vremenskih uvjeta vrijeme sušenja se adekvatno produžuje. U slabo provjetravanim podrumskim ili sličnim prostorijama sušenje pospješujemo provjetravanjem i zagrijavanjem prostora. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

## NAPOMENA

Kako bi spriječili prebrzo sušenje žbuke, a time i njeno pucanje, izbjegavati radove pri direktnom utjecaju sunca i jakog vjetra. Površinu fasade zaštititi zaštitnim zavjesama ili je njegovati vlaženjem. Ne raditi po kiši, magli i jakom vjetru.

Ne koristiti na podnožju fasade niti na dijelovima objekta izloženim prskanju vode.
Nije prikladno za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča.
Optimalna radna temperatura, temperatura podloge i materijala je od +5 °C do +30 °C.

## UTROŠAK

Oko 1,5 kg/m$^2$ praha, za 1 mm debljine sloja.

## GRANULACIJA

Dmax: 0,5 mm

## PAKIRANJE

Natron vreće od 25 kg.

## SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do +35 °C.

## POSTUPANJE S OTPADOM I AMBALAŽOM

Neiskorištene ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju ili vodene tokove. Pričekati da se osuše te očvrsle ostatke odložiti na propisan način, kao građevinski otpad, u skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada.
Otpadnu ambalažu odložite u skladu s nacionalnim propisima.

Zadnja izmjena: listopad 2025.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos

Fasadex®

## SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati najnoviji Sigurnosno-tehnički list.

## KONTROLA KVALITETE

FASADEX RENO FINE je pod stalnim nadzorom od strane našeg laboratorija za kontrolu kvalitete gotovih proizvoda.
Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4.

Zadnja izmjena: listopad 2025.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

**Chromos boje i lakovi d.d.**
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos