KH Internal

LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO



Luxal®



VRSTA PROIZVODA
Vodorazrjediv temelj izrađen na osnovi kombinacije vodotopivih smola.

PODRUČJE PRIMJENE
Temeljna boja za zaštitu drva.

SVOJSTVA
- odlično se brusi
- jednostavno se primjenjuje
- suši na zraku i pri povišenim temperaturama

NIJANSE
Proizvodi se kao bijeli.

GUSTOĆA
1350 - 1390 kg/m^3 (HRN EN ISO 2811-1:2016)

PRIPRAVA PODLOGE
Drvo mora biti čisto, suho (najviše 18 % vlage) i obrušeno brusnim papirom br. 150 ili 180.

UVJETI NANOŠENJA
Može se nanositi na lagano vlažnu podlogu, kao i kod visoke relativne vlage zraka max. do 75 % (uz uvjet da minimalna temperatura primjene ne bude niža od +10 °C). Povećana vlaga i niže temperature produljuju proces sušenja i otvrdnjavanja.

NAČIN NANOŠENJA I RAZRJEĐIVANJE (MAX. VOL. %)
Bezračno, zračno štrcanje, kist, valjak u 1 - 2 sloja.
Razrjeđuje se čistom vodom prema potrebi 3 - 10 %.

NAPUTAK ZA UPORABU
Temelj prije uporabe treba dobro promiješati. Temperatura boje mora biti iznad 15 °C, inače je potrebno dodati više vode da bi se postigla primjenska viskoznost. Previše vode uzrokuje curenje. Alat očistiti vodom odmah nakon završetka rada.

SUŠENJE

Zadnja izmjena: rujan 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos



Luxal®

Pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage):
- na prašinu: 1 sat
- na dodir: 2 sata

Prisilno sušenje: 10 minuta na zraku; 30 - 50 min / 60 - 80°C
Međuslojni vremenski razmak: minimalno 4 - 6 sati, a maksimalno nema ograničenja.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,10 - 0,13 l/m^2 (8 - 10 m^2/l) u jednom sloju.

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(d), 130 g/l; maks. 130 g/l.

PAKIRANJE

Limena vernirana ambalaža á 0,65 i 2,5 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 2 godine.
ČUVATI OD SMRZAVANJA!

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: rujan 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos