

POLIFLOR KIT

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Pastozna masa za izravnavanje proizvedena na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Fino zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova od produžne žbuke, vapnene žbuke, betona, azbestcementsa, plinobetona, gipskartonskih ploča itd. Površine zaglađene Poliflor kitom su neutralne sivkaste boje te prikladne za završnu obradu unutarnjim disperzijskim bojama Poliflor, Poliflor extra, Megapol i Poliflor perivi.

SVOJSTVA

- dobro prijanja na sve vrste mineralnih podloga
- konzistencija prilagođena strojnom i ručnom nanošenju
- dobro zapunjava neravnine
- paropropustan je
- lagano se brusi

GUSTOĆA

cca 1 700 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća te impregnirana POLIFLOR IMPREGNACIJOM.

NAČIN NANOŠENJA

Strojno nanošenje: prikladnim airless uređajima za špricanje pastoznih materijala. Kit nije potrebno razrjeđivati vodom.

Ručno nanošenje: metalnim ili plastičnim gladilom u jednom ili više tanjih slojeva (max debljina sloja 1 mm).

Svaki sloj nakon sušenja prebrusiti finim brusnim papirom te dobro otprašiti.

Zadnja izmjena: travanj 2008.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Poliflor®



SUŠENJE

Za debljinu sloja do 1 mm najmanje 8 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

cca 0,8 - 1,5 kg/m² u jednom nanosu, ovisno o hrapavosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža á 3, 8 i 25 kg.

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 18 mjeseci.

Zadnja izmjena: travanj 2008.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

