

POLIFLOR LATEX MAT

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Boja proizvedena na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija jače opterećenih unutarnjih zidnih površina izloženih prljanju i mehaničkim opterećenjima (pedsoblja, hodnici, dvorane) u stambenim i javnim objektima (vrtići, škole, bolnice). Može se nanositi na podloge mineralnih žbuka, vlaknato cementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, reljefnih papirnatih tapeta te stare naliče disperzijskih premaza.

SVOJSTVA

- mat izgled premaza
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje
- otpornost na kemikalije
- širok izbor tonova (CHROMOMIX)

GUSTOĆA

1420-1480 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

NIJANSIRANJE

Toniranjem na prodajnim mjestima dostupna je široka paleta pastelnih i dubokih tonova (CHROMOMIX SUSTAV).

Pokrivnost jarko crvene, žute i narančaste nijanse je slabija, pa preporučujemo upotrebu temeljnog premaza POLIFLOR GRUND u svjetlijem tonu (u odnosu na odabranu nijansu) i 2-3 sloja POLIFLOR LATEX mat u odabranoj nijansi.

Napomena:

Maksimalno dopušteno odstupanje nijanse od etalona iz ton karte CHROMOMIX ili dostavljenog etalona smije iznositi $\Delta E = 2$ (ukupna vrijednost odstupanja u nijansi, definirana po modelu CIE2000 (ISO 7724/1-3)). Nijanse realizirane prema drugim ton-kartama su približne te kod njih odstupanje može biti veće.

Prilikom aplikacije nijansiranog proizvoda na većim površinama preporučujemo primjenu boje iste proizvodne šerže i datuma nijansiranja. Iz tog razloga je potrebno naručiti količinu nijansirane boje dovoljnu za premazivanje ukupne površine i eventualne popravke. Ukoliko to nije moguće, preporučujemo egaliziranje boje, tj. miješanje nijansirane boje koja je potrebna za premazivanje jedne plohe u jednoj većoj posudi.

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Poliflor®



Za ujednačeni izgled nijanse vrlo je bitna pravilna priprema podloge: impregniranje i zaglađivanje radi ujednačavanja upojnosti i teksture podloge. Tijekom aplikacije također ne preporučujemo naknadno rijeđenje nijansirane boje niti miješanje s drugim proizvodima (bojama za toniranje, kolorantima i bijelom bojom).

KLASIFIKACIJA PREMA EN 13300

Otpornost na mokro habanje: Klasa 1
Pokrivnost: klasa 2
Sjaj: mat
Maks. veličina zrna: fino

RAZRJEĐIVANJE

S oko 5 % čiste vode.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži maks. 30 g/l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća. Preporučljivo je impregnirati podlogu POLIFLOR IMPREGNACIJOM koju je za uporabu potrebno razrijediti čistom vodom u omjeru 1 : 3 (impregnacija - voda).

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe dobro promiješajte boju i razrijedite je s vodom (oko 5 %, volumno). Nanesite boju u dva sloja u razmaku od 4 do 6 sati, dugodlakim krznenim valjkom, četkom ili štrcanjem.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,15 -0,20 l/m² (5-6,7 m²/l), u dva sloja. Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Baza P: 2, 5, 10 i 15 l
Baze D/TR: 0,93; 4,65 i 13,95 l

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



Poliflor®



SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 24 mjeseca.

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

