

POLIFLOR PROTECT

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Unutarnja disperzijska boja otporna na rast zidne plijesni.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija unutarnjih zidnih površina u prostorijama s povećanom koncentracijom vodene pare (kuhinje, kupaonice, podrumi i sl.).

SVOJSTVA

- sprječava stvaranje plijesni na površini premaza kroz dulje vrijeme
- površinska zaprljanja moguće je očistiti mokrom spužvom ili krpom
- parapropusna je (omogućuje «disanje» zidova);
- odlično pokriva i daje površinama ujednačen mat izgled;
- dobro prianja na sve vrste građevinskih podloga;
- tijekom ličenja i sušenja premaza oslobađa se osvježavajući voćni miris.

GUSTOĆA

1550-1620 kg/m³

TEMPERATURA PRIMJENE

+5 °C do +35 °C

NIJANSIRANJE

Pastelni tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX sustav nijansiranja).

Napomena:

Maksimalno dopušteno odstupanje nijanse od etalona iz ton karte CHROMOMIX ili dostavljenog etalona smije iznositi $\Delta E = 2$ (ukupna vrijednost odstupanja u nijansi, definirana po modelu CIE2000 (ISO 7724/1-3)). Nijanse realizirane prema drugim ton-kartama su približne te kod njih odstupanje može biti veće.

Prilikom aplikacije nijansiranog proizvoda na većim površinama preporučujemo primjenu boje iste proizvodne šerže i datuma nijansiranja. Iz tog razloga je potrebno naručiti količinu nijansirane boje dovoljnu za premazivanje ukupne površine i eventualne popravke. Ukoliko to nije moguće, preporučujemo egaliziranje boje, tj. miješanje nijansirane boje koja je potrebna za premazivanje jedne plohe u jednoj većoj posudi.

Za ujednačeni izgled nijanse vrlo je bitna pravilna priprema podloge: impregniranje i zaglađivanje radi ujednačavanja upojnosti i teksture podloge. Tijekom aplikacije također ne preporučujemo naknadno rijeđenje nijansirane boje niti miješanje s drugim proizvodima (bojama za toniranje, kolorantima i bijelom bojom).

Zadnja izmjena: rujan 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu





KLASIFIKACIJA PREMA EN 13300

Otpornost na mokro habanje: Klasa 3

Pokrivnost: klasa 2

Sjaj: duboki mat

Maks. veličina zrna: fino

RAZRJEĐIVANJE

S 5-10% čiste vode (volumno).

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g / l (2010); proizvod sadrži max 30 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez prašine i masnoća.

Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM. Površine koje su već zaražene zidnom plijesni potrebno je prije ličenja premazati POLIFLOR FUNGISTOP impregnacijom. Nakon što se zidovi osuše, plijesan je potrebno mehanički odstraniti.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe dobro promiješajte boju i razrijedite je vodom (5-10 %, volumno). Nanesite boju u dva sloja u razmaku od 4 do 6 sati, dugodlakim krznim valjkom, četkom ili štrcanjem.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,20-0,25 l/m² (4 -5 m²/l), u dva sloja. Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Plastična ambalaža á 2, 5 i 10 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5 °C do +25 °C.

Trajnost: 24 mjeseca.

Zadnja izmjena: rujan 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.