

Roof Expert DS premaz

Akrilni završni premaz

VRSTA PROIZVODA	Završni premaz na bazi akrilne smole obogaćen mica pigmentom, na otapalnoj bazi.	
NAMJENA	Za zaštitu pocinčanih limenih krovova u sustavu s Roof Expert MC primerom.	
PREDNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> Dobra otpornost na vremenske utjecaje i vlagu Dobra otpornost na kemijske utjecaje (kiseline, lužine, otopine soli) Dobra mehanička otpornost Vrlo dobo prianja na podlogu 	
TEHNIČKI PODACI	Gustoća Sadržaj suhe tvari Viskozitet (A4/20/20°C)	1,18 – 1,28 g/cm ³ 55 – 58 % 2000-3000 mPas
PRIMJENSKI PODACI	Temperatura primjene Relativna vlažnost zraka Razrjeđivanje Sušenje (na 20°C i 65% R.V.) Međuslojni vremenski razmak	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C 5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta Ne razrjeđuje se Cca. 30 min na prašinu Cca. 60 min na dodir Nakon 24 sata
PRIPREMA PODLOGE	Površina mora biti pravilno pripremljena, očišćena i bez nečistoća (ulja, masnoće i sl). Cink i pocinčani čelik potrebno je temeljito očistiti sa Roof Expert Aqua Cleaner-om te obraditi (matirati) brusnim papirom sa sintetičkim vlaknima. Roof Expert Aqua Cleaner prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:5 do maksimalno 1:20 (Roof Expert Aqua Cleaner : voda). Nakon brušenja površinu temeljito isprati vodom kako bi ste uklonili sve ostatke i osušiti te premazati Roof Expert MC primer-om. Stare, ispucale, slabo prianjajuće premaze pažljivo ukloniti (četkom, lopaticom ili strugačem), zahrdala mjesta temeljito izbrusiti i očistiti od prašine, a zatim premazati Roof Expert MC primer-om. Stare dobro prianjajuće premaze matirati brusnim papirom i očistiti od prašine te nakon toga premazati Roof Expert MC primer-om.	
PRIMJENA	Ako je potrebno promiješajte Roof Expert DS premaz sa sporohodnim mješačem kako bi osigurali jednoliku konzistenciju i nijansu. Nanijeti dva sloja Roof Expert DS premaza s airless-om, valjkom ili četkom.	
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s nitro razrjeđivačem odmah nakon primjene.	
OGRANIČENJA	Ne izvoditi radove neposredno prije i tijekom kiše, magle niti neposredno prije oluje. Preporučuje se rad po sunčanom vremenu, međutim treba izbjegavati nanošenje na površine zagrijane na visoke temperature (npr. tijekom intenzivnih ljetnih vrućina). U takvim uvjetima dolazi do prebrzog isparavanja otapala, što pogoršava razlijevanje boje i može uzrokovati nedostatke premaza te negativno utjecati na trajnost i dekorativni izgled.	
TEORETSKA POTROŠNJA	0,15 – 0,17 kg/m ² /jedan sloj. Potrošnja je okvirna i ovisi o načinu primjene i geometriji objekta.	
DOSTUPNE NIJANSE	Roof Expert DS premaz proizvodimo u TR bazi. Nijansira se prema RAL ton karti.	
PAKOVANJE	5 kg i 20 kg	
USKLADIŠTENJE	24 mjeseca u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od direktne sunčeve svjetlosti.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima za razvoj i primjenu.