

Roof Expert EP primer

Dvokomponentna epoksidna impregnacija

PODRUČJE PRIMJENE	Namijenjen je za pripremu betonskih, žbukanih i azbestnocementnih/cementnih (salonitnih) podloga na krovnim površinama. Prikladan i za primjenu u industrijskim uvjetima odnosno u atmosferi industrijskog onečišćenja.	
SVOJSTVA	- Duboko prodire u podlogu - Vrlo dobra mehanička svojstva - Vrlo dobra otpornost na kemikalije	
TEHNIČKI PODACI	Viskozitet Gustoća Sadržj suhe tvari Omjer miješanja (A+B) Radno vrijeme	Ca. 12 sec (DIN EN ISO 2431; 4mm/23°C) 0.85 – 0.95 g/cm³ 17 – 19% 3:1 12 sati /20°C
PRIMJENSKI PODACI	Temperatura primjene Relativna vlažnost zraka Temperaturna otpornost: Vrijeme sušenja (na 20 °C)	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C 5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta Do 120 °C Suho na prašinu – nakon cca. 3 sata/20°C Suho na dodir – nakon cca. 4 sata/20°C Potpuno stvrdnuto – nakon cca. 6 sati/20°C Sljedeći sloj se može nanositi bez prethodne obrade između 8 i 48 sati/20°C
PRIPREMA PODLOGE	Površina mora biti pravilno pripremljena, očišćena i bez nečistoća (ulja, masti i slabo vezanih čestica). Salonitne podloge treba temeljito očistiti s Roof Expert Aqua Cleaner-om (pripremiti Cleaner u skladu s uputama iz tehničkog lista proizvoda). Nakon čišćenja površinu temeljito isprati vodom kako bi se uklonili svi ostaci te ostaviti da se osuši. Ne koristiti žičane četke ili metalnu vunu. Napomena: Kod rada na salonitnim pločama potrebno je provjeriti sadrže li azbest i po potrebi postupati sukladno važećim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.	
PRIMJENA	U posudu s komponentom A dobro umiješati komponenta B u omjeru 3:1 (A:B). Impregnaciju je najbolje miješati električnom miješalicom s malim brojem okretaja minimalno 3 minute, dok se ne postigne homogena smjesa. Prespite smjesu u čistu posudu i kratko je promiješajte još jedanput. Roof Expert EP primer se nanosi valjkom, četkom ili prskanjem i mora u potpunosti prekriti površinu.	
ČIŠĆENJE ALATA	Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Nitro razrjeđivačem.	
POTROŠNJA	0,20-0,30 kg/m²	
PAKIRANJE	Komponenta A: 3 kg Komponenta B: 1 kg	
SKLADIŠTENJE	U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Trajnost: 24 mjeseca. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.	
MJERE OPREZA	Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utiču na primjenu proizvoda. KANSAL HELIOS Austrija GmbH ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.