

Roof Expert M primer

Antikorozivni temelj na bazi akrilata

VRSTA PROIZVODA	Antikorozivni temelj izrađen na osnovi akrilatne vodene disperzije uz dodatak antikorozijskih pigmenta.	
NAMJENA	Za zaštitu pocinčanih čeličnih konstrukcija prije nanošenja Roof Expert AC premaza. Za pripremu eternitnih podloga na krovnim površinama u sustavu s Roof Expert AC premazom.	
SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> • Odlična antikorozivna zaštita • Odlično prianja na pocinčani metal • Odlično prianja na eternitne ploče • Odlična otpornost na različite vremenske uvjete • Brzo suši 	
TEHNIČKI PODACI	Viskozitet Gustoća Sadržaj suhe tvari	8,0 – 9,0 Pas (RVT ISO 2555 A4/20/23°C) 1,5 – 1,6 g/cm ³ 68 – 74%
PRIMJENA	Temperatura primjene Relativna vlažnost zraka Debljina nanosa Razrjeđivanje Sušenje (23°C i 50% R.V.)	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C 5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta Do 100 µm nanošenje airless-om Do 5% vode (pitka voda s maks. tvrdoćom do 15 (d.H.) Na prašinu: 1 sat na Na dodir: 90 min na Potpuno: 8 sati na Napomena: Vremena su okvirna i ovise o promjeni uvjeta okoline, naročito temperature i relativne vlage. Odnose se na debljinu mokrog filma od 150 µm.
NAČIN NANOŠENJA	Airless uređajem (veličina mlaznica približno od 413 do 415); kistom ili valjkom.	
PRIPREMA PODLOGE I PRIMJENA	Neoštećeni pocinčani lim pažljivo očistiti, mehanički aktivirati i nanijeti ROOF EXPERT M primer. Prije uporabe dobro promiješati. Eternitne (vlaknastocementne ploče): površinu temeljito očistiti mehanički (četkanjem, brušenjem ili pranjem pod pritiskom) kako bi se uklonili svi slabo vezani dijelovi, prašina, alge, mahovine i ostaci starih premaza. U slučaju onečišćenja uljima ili mastima, površinu oprati Roof Expert Aqua Cleanerom i temeljito isprati čistom vodom (pripremiti RE Aqua Cleaner u skladu s uputama iz tehničkog lista proizvoda). Labave ili oštećene dijelove ukloniti, a eventualna oštećenja sanirati prikladnim reparaturnim materijalom. Napomena: Kod rada na starim eternitnim pločama potrebno je provjeriti sadrže li azbest i po potrebi postupati sukladno važećim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.	
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s vodom odmah nakon primjene.	
POTROŠNJA	0,20-0,30 kg/m ² 0,217 kg/m ² /70 µm (teoretska) Potrošnja je okvirna i ovisi o načinu primjene i geometriji objekta.	
PAKIRANJE	5 kg	
NIJANSA	Zelena RAL 6003	
USKLADIŠTENJE	24 mjeseca u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.	
SIGURNOSNE MJERE	Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.