

Roof Expert MC primer

Antikoroziivni temelj

VRSTA PROIZVODA	Antikoroziivni temelj izrađen na osnovi sintetičke smole uz dodatak antikorozijskih pigmenata.	
NAMJENA	Za zaštitu oštećenih pocinčanih limenih krovova u sustavu s Roof Expert AC i PU premazima te u sustavu s Roof Expert premazima za metalne krovove.	
SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> • Odlična antikoroziivna zaštita • Vrlo dobra mehanička svojstva 	
TEHNIČKI PODACI	Gustoća	Cca 1,40 g/cm ³
	Sadržaj suhe tvari	Cca 65%
PRIMJENSKI PODACI	Temperatura primjene	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C
	Relativna vlažnost zraka	5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta
	Temperaturna otpornost	Do 200°C kratkotrajno temperaturno opterećenje Do 160°C temperaturno opterećenje
	Maks. debljina nanosa u jednom sloju	Do 50 µm nanošenje airless-om
	Razrjeđivanje	Spreman za upotrebu
	Međuslojno sušenje	16 sati na 20°C i 50% R.V.
	Napomena: Vremena su okvirna i ovise o promjeni uvjeta okoline, naročito temperature i relativne vlage.	
NAČIN NANOŠENJA	Airlees uređajem, kistom ili valjkom.	
PRIPREMA PODLOGE I PRIMJENA	<p>Površina mora biti pravilno pripremljena, očišćena i bez nečistoća (ulja, masnoće i rastresitog otpada). U slučaju onečišćenja uljima ili mastima, površinu oprati s Roof Expert Aqua Cleaner-om i polirati brusnim papirom od sintetičkih vlakana (pripremiti RE Aqua Cleaner u skladu s uputama iz tehničkog lista proizvoda). Nakon brušenja, temeljito isprati vodom kako biste uklonili sve ostatke, a zatim ostaviti da se osuši. Nemojte koristiti žičane četke ili čeličnu vunu.</p> <p>Za obnovu: Pažljivo uklonite stare, ispucale i slabo prijanjajuće premaze (četkom, lopaticom ili strugačem). Temeljito izbrusite zahrdala područja i uklonite prašinu te nanosite Roof Expert MC primer.</p> <p>Stare, dobro prijanjajuće premaze ohrapavite brusnim papirom, uklonite prašinu, a zatim nanosite Roof Expert MC Primer. Gore navedene specifikacije vrijede i za obnovu podloga premazanih industrijskim postupcima.</p>	
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s Nitro razrjeđivačem odmah nakon primjene.	
TEORETSKA POTROŠNJA	160 g/m ² /50 µm Potrošnja je okvirna i ovisi o načinu primjene i geometriji objekta.	
PAKIRANJE	5 kg i 20 kg	
NIJANSA	Sivozelena	
USKLADIŠTENJE	24 mjeseca u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od direktne sunčeve svjetlosti.	
SIGURNOSNE MJERE	Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima za razvoj i primjenu.