Roof Expert Rolldirect

Akrilni završni premaz

VRSTA PROIZVODA	Završni premaz na bazi modificirane akrilne smole obogaćen mica pigmentima, blago matiranog izgleda.	
NAMJENA	Završni premaz za zaštitu pocinčanih limenih krovova. Koristi se direktno na metal bez upotrebe temeljnog premaza	
PREDNOSTI	• Dobra otpornost na vremenske utjecaje i vlagu • Pouzdan i ekonomičan premaz	
TEHNIČKI PODACI	**Gustoća** **Sadržaj suhe tvari**	Cca 1,30 g/cm^3 66 – 70%
PRIMJENSKI PODACI	**Temperatura primjene** **Relativna vlažnost zraka** **Maks. debljina nanosa u jednom sloju** **Razrjeđivanje** **Sušenje (na 20°C i 65% R.V.)** **Međuslojni vremenski razmak**	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C 5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta 120-160 µm nanošenje airless-om Razrjeđivač 100 Cca. 10 sati na dodir Cca. 24 sata
PRIPREMA PODLOGE	Površina mora biti pravilno pripremljena, očišćena i bez ikakvih nečistoća (ulja i masnoće). Pocinčani čelik treba temeljito očistiti s Roof Expert Aqua Cleaner-om i ispolirati brusnim papirom od sintetičkih vlakana. Roof Expert Aqua Cleaner prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:5 do maksimalno 1:20 (Roof Expert Aqua Cleaner : voda). Nakon brušenja temeljito očistiti vodom od ostataka i osušiti. Ne koristiti žičane četke ili metalnu vunu! Stare, ispucale, slabo prianjajuće premaze pažljivo ukloniti (četkom, lopaticom ili strugačem), zahrđala mjesta temeljito izbrusiti i očistiti od prašine, a zatim premazati Roof Expert MC primer-om. Stare dobro prianjajuće premaze matirati brusnim papirom i očistiti od prašine te nakon toga premazati Roof Expert MC primer-om.	
PRIMJENA	Ako je potrebno promiješati Roof Expert Rolldirect sa sporohodnim mješačem kako bi osigurali jednoliku konzistenciju i nijansu. Nanijeti dva sloja Roof Expert Rolldirect premaza s airless-om (veličina dizne cca. 413-415), valjkom ili četkom. Kod primjene četkom, premaz nanijeti odjednom samo na manje površine.	
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s Razrjeđivačem 100 odmah nakon primjene.	
OGRANIČENJA	Ne bojati za vrijeme kiše i magle te prije oluje. Bojati po sunčanim danima, ali treba izbjegavati bojanje površina prethodno zagrijanih na pretjerano visoke temperature, npr. tijekom intenzivnih ljetnih vrućina. Prilikom nanošenja boje zračnim prskanjem treba izbjegavati tzv. fenomen "suhog prskanja".	
TEORETSKA POTROŠNJA	228 g/m²/80 µm	
DOSTUPNE NIJANSE	Roof Expert Rolldirect proizvodimo u bijeloj boji i TR bazi. Nijansira se prema RAL ton karti.	
PAKOVANJE	5 kg i 20 kg	
SKLADIŠNJENJE	12 mjeseci u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5ºC do +30ºC. Čuvati od direktne sunčeve svjetlosti.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. KANSAI HELIOS Austria GmbH ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

KANSAI HELIOS Austria GmbH
Ignaz Köck-Straße 15,
1210 Vienna, Austria (AT)
www.kansai-helios.at