

Roof Expert TPO primer

Primer za TPO i FPO membrane

VRSTA PROIZVODA	Jednokomponentni primer na osnovu sintetičke smole i otapala.
NAMJENA	Temeljni premaz za poboljšanje prionjivosti između TPO/FPO membrana i Roof Expert PU premaza
SVOJSTVA	- Jednokomponentan - spreman za korištenje - Jednostavna ugradnja - Brzo sušenje, premazivanje moguće nakon max. 30 minuta
TEHNIČKI PODACI	Gustoća Cca 0,88 g/cm ³ Viskozitet 20-30 sec (DIN EN ISO 2431; 4mm/23°C)
PRIMJENSKI PODACI	Temperatura primjene +5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C Relativna vlažnost zraka 5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta Razrjeđivanje Spreman za upotrebu Vrijeme sušenja prije premazivanja <u>minimalno</u> 30 min na 20°C i 50% R.V. 60 min na 10°C i 50% R.V. <u>maksimalno</u> 24 sata na 20°C i 50% R.V. 24 sata na 10°C i 50% R.V. Napomena: Ako je prošlo više od 24 sata, nanijeti još jedan sloj. Vremena su okvirna i ovise o promjeni uvjeta okoline, naročito temperature i relativne vlage.
NAČIN NANOŠENJA	Valjkom ili kistom otpornim na otapala.
PRIPREMA PODLOGE	Površine moraju biti čiste, suhe, kompaktne, bez ulja, masnoća, silana, soli, silikona, siloksan ili drugih kemikalija koje mogu negativno utjecati na prionjivost. Također moraju biti bez vlage i kondenzacije. Jako zaprljane stare membrane moraju biti temeljito očišćene uobičajenim metodama. Prije ugradnje Roof Expert TPO primera očistiti membranu s Roof Expert Aqua Cleaner-om i ostaviti da osuši minimalno 15 minuta pri +23 °C i 50 % r.v. Zavisno od klimatskih uvjeta sušenje može biti sporije ili brže. Radi sigurnosti napraviti probno polje.
PRIMJENA	Dobro protresti dozu Roof Expert TPO primera . Nanijeti u tankom sloju koji u potpunosti prekriva površinu, s valjkom ili kistom otpornim na otapala. Roof Expert TPO primer nanositi samo u jednom sloju, vodeći računa o potpunom prekrivanju. Prije daljnjeg premazivanja pričekati da primer osuši. Zatvoriti bocu odmah nakon upotrebe.
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s Nitro razrjeđivačem odmah nakon primjene.
POTROŠNJA	70–140 ml/m ²
PAKOVANJE	1 L
NIJANSA	Prozirna, žućkasta tekućina.
USKLADIŠTENJE	12 mjeseci u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od direktne sunčeve svjetlosti.
SIGURNOSNE MJERE	Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima za razvoj i primjenu.