

Roof Expert Aqua Rolldirect

Vodeni akrilni završni premaz

VRSTA PROIZVODA	Vodeni akrilni završni premaz sa svilenkasto mat efektom, obogaćen mica pigmentima.	
NAMJENA	Završni premaz za zaštitu pocinčanih limenih krovova. Koristi se direktno na metal bez upotrebe temeljnog premaza	
PREDNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> Dobra otpornost na vremenske utjecaje Postojanost sjaja Stabilnost boje 	
TEHNIČKI PODACI	Gustoća	1,20 – 1,50 g/cm ³
	Sadržaj suhe tvari	68 – 74%
PRIMJENSKI PODACI	Temperatura primjene	+5°C do +35°C, optimalna između 15-25°C
	Relativna vlažnost zraka	5% R.V. do 80% R.V.; temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta
	Temperaturna otpornost	Max. 80°C
	Maks. debljina nanosa u jednom sloju	Do 100 µm nanošenje airless-om
	Razrjeđivanje	Pitka voda sa maks. tvrdoćom do 15 (d.H.)
	Sušenje (150 µm mokri film/20°C)	Cca. 1 sat na prašinu Cca. 8 sati potpuna tvrdoća
	Međuslojni vremenski razmak	30 min na 20°C i 50% R.V.
PRIPREMA PODLOGE	Površina mora biti pravilno pripremljena, očišćena i bez ikakvih nečistoća (ulja i masnoće). Pocinčani čelik treba temeljito očistiti s Roof Expert Aqua Cleaner-om i ispolirati brusnim papirom od sintetičkih vlakana. Roof Expert Aqua Cleaner prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:5 do maksimalno 1:20 (Roof Expert Aqua Cleaner : voda). Nakon brušenja temeljito očistiti vodom od ostataka i osušiti. Ne koristiti žičane četke ili metalnu vunu!	
PRIMJENA	Ako je potrebno promiješati Roof Expert Aqua Rolldirect sa sporohodnim mješačem kako bi osigurali jednoliku konzistenciju i nijansu. Nanijeti dva sloja Roof Expert Aqua Rolldirect premaza s airless-om (veličina dizne cca. 413-415), valjkom ili kistom. Kod primjene kistom, premaz nanijeti odjednom samo na manje površine.	
ČIŠĆENJE ALATA	Svi alati i oprema moraju se temeljito očistiti s vodom odmah nakon primjene.	
OGRANIČENJA	Ne izvoditi radove neposredno prije i tijekom kiše, magle niti neposredno prije oluje. Preporučuje se rad po sunčanom vremenu, međutim treba izbjegavati nanošenje na površine zagrijane na visoke temperature (npr. tijekom intenzivnih ljetnih vrućina). Prilikom nanošenja boje zračnim prskanjem treba izbjegavati tzv. fenomen "suhog prskanja".	
TEORETSKA POTROŠNJA	217 g/m ² /70 µm (RAL 6003)	
DOSTUPNE NIJANSE	Roof Expert Aqua Rolldirect proizvodimo u bijeloj boji i TR bazi. Nijansira se prema RAL ton karti.	
PAKOVANJE	12 kg	
USKLADIŠTENJE	24 mjeseca u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C. Čuvati od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.	

Zadnja izmjena: Travanj 2026.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. KANSAI HELIOS Austrija GmbH ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.