

CHROMODEN PR 24

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

CHROMODEN PR 24 je impregnacija na bazi izocijanata i dodataka.

NAMJENA

Za otprašivanje upojnih podloga prije lijepljenja parketa sa Chromoden 2K ljepljima.

VRIJEME SUŠENJA (POČETNO)

Cca 4-8 sati ovisno o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ostatke ljepljiva sa stare podloge mehanički uklonite u što većoj mjeri. Prašinu i sitne nečistoće uklonite koristeći odgovarajući usisivač. Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.

PRIMJENA

Impregnaciju je prije upotrebe potrebno dobro protresti. Preporučujemo CHROMODEN PR 24 primijeniti s valjkom ili četkom jednakomjerno u jednom sloju na način da impregnaciju izlijete u čistu posudu prikladnu za umakanje valjka ili četke. Pri radu koristite mrežicu za otiranje valjka. Impregnacija je spremna za uporabu i ne smije se razrjeđivati. Kako impregnacija otvrdnjava s vlagom iz zraka, nakon upotrebe potrebno je ostatak dobro zatvoriti i čim prije upotrijebiti do kraja. Proizvod ne izlijevajte direktno na podlogu kako biste izbjegli lokalno zasićenje. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv.

UTROŠAK

0,10-0,15 l/m²

Potrošnja Chromoden PR 24 ovisi o poroznosti i upojnosti podloge.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 4 l.

Zadnja izmjena: travanj 2018.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Chromoden®



HOS KAT. I GRANIČNA VRIJEDNOST

A (h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži max 700 g/l

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 12 mjeseci. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: travanj 2018.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

