

CHROMODEN S 130

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Ljepilo izrađeno na osnovi umjetnih smola i otapala, visoke početne čvrstoće.

NAMJENA

Za lijepljenje klasičnog, lamel, mozaik, višeslojnog gotovog parketa na upijajuće podloge (betonske, cementne, anhidritne), mase za izravnavanje, lijevani asfalt i ploče od iverice. Dimenzije parketa koji se lijepi - duljina 50 cm, širina 7 cm.

VISKOZNOST

35-45 Pas (RVT ISO 2555, A7/50/23°C)

SADRŽAJ SUHE TVARI (TEŽ.%)

73-77% (DIN 53189)

OTVORENO VRIJEME LJEPILA

Cca 10 min (20 °C/65% rel.vl.zraka)

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana, a vlažnost betonske i cementne podloge može biti maksimalno 2% (karbidna metoda). Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 8±1%. Ako je podloga neravna, ravnanje preporučamo izvršiti s NIVELIT PF ili NIVELIT PG samonivelirajućom masom. Nakon što se masa osuši, prašinu uklonite usisivačem i nanesite ljepilo. Zbog bolje prionjivosti i reducirane potrošnje ljepila, jako upojne i porozne betonske i cementne podloge preporučamo impregnirati s CHROMODEN PR 20. Nakon što je premazana podloga suha na dodir nanesite ljepilo (pogledati Tehnički list proizvoda za detalje primjene). Na podlogama koje odgovaraju standardima za polaganje drvenih podnih obloga upotreba CHROMODEN-a PR 20 nije obavezna. Na lijevani asfalt lijepite direktno.

PRIMJENA

Ako su ljepilo ili parket bili izloženi nižim temperaturama preporučamo temperiranje najmanje 24 sata u prostoru u kojem se ugrađuju. Prije upotrebe ljepilo je potrebno dobro promiješati. Ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom B5 i to samo na površinu koja se može obložiti parketom u roku od 10 minuta. Zatim se parketi laganim guranjem polože u sloj ljepila i čvrsto zalijepe tako da čitavom poledinom nalegnu na ljepilo. Između zida i

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Chromoden®



položenog parketa ostavite cca 1-2 cm prostora koristeći klinove. Klinove uklonite po završetku radova. Otvoreno vrijeme i vrijeme prikladno za rad ovise o relativnoj vlazi i temperaturi u prostoriji, kao i o temperaturi ljepljiva, parketa i podloge. Ta su vremena kraća pri visokim temperaturama i niskoj vlazi, odnosno duža pri niskim temperaturama i visokoj vlazi. Postavljeni parket može se brusiti najranije 7 dana nakon lijepljenja parketa. Slijepljeni spoj postiže konačnu čvrstoću nakon 3-4 dana. Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 10 °C, pri direktnoj sunčevoj svjetlosti ili propuhu. Alat nakon upotrebe treba mehanički očistiti ili po potrebi obrisati s Chromoden R 14. Pažnja: Chromoden R 14 je zapaljiv. Preporuča se pričekati 7-10 dana prije daljnje obrade radi kondicioniranja parketa.

VAŽNE NAPOMENE

- Načetu i neiskorištenu ambalažu dobro zatvorite i čim prije upotrijebite do kraja.
- Najbolji uvjeti za rad su pri temperaturi između +18 °C i +25 °C i relativnoj vlažnosti zraka ispod 65%. Minimalna temperatura podloge iznosi +15 °C.
- Polaganje drvene obloge suhoće koja nije u skladu s odgovarajućim standardima, uzrokovane naglim povećanjem vlažnosti zraka, može dovesti do šteta uslijed bubrenja drveta.
- Ne preporučamo za lijepljenje parketa od bambusa.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,8-1,2 kg/m² - ovisno o vrsti parketa, glatkoći i upojnosti podloge i nazubljenja lopatice.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 14 kg.

USKLADIŠTENJE

U tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +30 °C. Trajnost: 12 mjeseci. Čuvati od direktnog izlaganja suncu.

Zadnja izmjena: rujan 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratiti se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

