

FASADEX QUARTZ GRUND

Fasadex®



VRSTA PROIZVODA

Fasadex quartz grund je temeljni grubi premaz na osnovi sintetskog veziva mineralnih punila i aditiva.

NAMJENA

Za pripremu glatkih betona i gotovih betonskih površina prije nanošenja cementnih, vapneno-cementnih i gips-vapnenih žbuka.
Za vanjsku i unutarnju primjenu.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, čista i dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ukloniti sve nevezane dijelove i cementnu skramicu.

Starost betona mora biti najmanje 3 mjeseca, a maksimalna vlažnost betona ne smije biti iznad 3%. Starost gips-vapnenih žbuka mora biti najmanje 21 dan.

PRIMJENA

Fasadex quartz grund promiješati prije upotrebe. Nanijeti jedan sloj nerazrijeđenog Fasadex quartz grund-a ravnomjerno na podlogu koristeći krzneni valjak ili zidarsku četku. Fasadex quartz grund se s alata i površina može očititi vodom, dok je još mokar. Nakon sušenja čišćenje je moguće samo mehanički ili sa Luxal nitro razrjeđivačem. Pažnja: Luxal nitro razrjeđivač je zapaljiv.

SUŠENJE

Min 12 sati, na 23 °C i 50% relativne vlage zraka. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i RVZ.

GUSTOĆA

1500 kg/m³

SUHA TVAR

56-57 %

VISKOZITET

3 500-5 500 mPas (RVT ISO 2555)

BOJA

Crvena

Zadnja izmjena: travanj 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

 **Chromos**

Fasadex[®]



TEMPERATURA PRIMJENE

Od +5 °C do +30 °C.

UTROŠAK

0,25-0,30 kg/m²

Potrošnja Fasadex quartz grund-a ovisi o poroznosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža 5 kg i 20 kg

SKLADIŠTENJE

24 mjeseci u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 do +35 °C.

Čuvati od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.

POSTUPANJE S OTPADOM

Neiskorištene ostatke proizvoda ne izljevati u kanalizaciju ili vodene tokove i odložiti iste na propisan način, kao građevinski otpad, u skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada.

POSTUPANJA S AMBALAŽOM

Otpadnu ambalažu odložite u skladu s nacionalnim propisima.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati najnoviji Sigurnosno-tehnički list.

KONTROLA KVALITETE

FASADEX QUARTZ GRUND je pod stalnim nadzorom od strane našeg laboratorija za kontrolu kvalitete gotovih proizvoda.

Zadnja izmjena: travanj 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

