

EP 311

VRSTA PROIZVODA	Dvokomponentni pokrivni premaz na osnovi epoksidne smole.
NAMJENA	<ul style="list-style-type: none"> Pokrivni završni premaz koji se nanosi valjkom za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina izloženih umjereno do srednjem mehaničkom i kemijskom trošenju (skladišta, radionice, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji, izložbeni i prodajni prostori i sl.); Završni brtveni premaz u protukliznim sustavima: garaže, proizvodni pogoni s tzv. „mokrim“ procesima.
SVOJSTVA	<ul style="list-style-type: none"> suhi film otporan je na habanje te postojan prema djelovanju vode i kemikalija (pogledati u tablici otpornosti) odlično prianja na podlogu ima kratko vrijeme otvrđnjavanja moguće ga je nanositi u deblijim slojevima i puniti kvarcnim pijeskom
GUSTOĆA	<ul style="list-style-type: none"> Komponenta A: 1,64-1,66 kg/l; Komponenta B: 1,0 kg/l; Smjesa: (A+B): 1,45-1,48 kg/l
SVOJSTVA SMJESE	<p>Omjer miješanja (maseni):</p> <ul style="list-style-type: none"> Komponenta A : Komponenta B – 80,6 : 19,4 (100 : 24) <p>Sadržaj suhe tvari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maseni: oko 100 % Volumni: oko 100 % <p>Radno vrijeme smjese:</p> <ul style="list-style-type: none"> 45 min pri standardnim uvjetima. <p>Vrijeme sušenja/otvrđnjavanja pri standardnim uvjetima:</p> <ul style="list-style-type: none"> suho na prašinu: nakon cca 12 sati prohodno za pješake: nakon cca 24 sata potpuno tvrdo: nakon 7 dana <p>Shore D tvrdoća: ~ 76 (7 dana, 23 °C; 60 % RVZ)</p> <p>Tlačna čvrstoća: ~ 63,6 N/mm²; nakon 30 dana kondicioniranja (23 °C; 60 % RVZ);</p> <p>Vlačna čvstoća: ~ 69,3 N/mm²; nakon 30 dana kondicioniranja (23 °C; 60 % RVZ);</p> <p>Čvrstoća prionljivosti na betonskoj podlozi: ~ 4,8 N/mm² (100 % kohezivni lom u betonu); nakon 30 dana kondicioniranja (23 °C; 60 % RVZ);</p> <p>Otpornost premaza na abraziju (Taber abrazer, CS 10/1000 okr./1000 g): 60 mg (7 dana, 23°C, 60% RVZ);</p>
TOPLINSKA OTPORNOST	<ul style="list-style-type: none"> Stalno izlaganje: +50 °C; Duže izlaganje (do 7 dana): +80 °C; Kratkotrajno izlaganje (do 12 sati): 100 °C
UVJETI PRIMJENE	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura zraka i podlove: min. +10 °C; maks. +30 °C Relativna vlažnost zraka: maks. 75 %, uz adekvatnu ventilaciju. Ne smije doći do kondenzacije (paziti na rosište!)
ZAHTJEVI ZA BETONSKU PODLOGU	<ul style="list-style-type: none"> Tlačna čvrstoća: min. 25 N/mm² Čvrstoća prionljivosti (pull-off test): min. 1,5 N/mm² Površina mora biti suha i čista. Vлага u podlozi: maks. 4 %
PRIPREMA PODLOGE	<p>Mehaničkom obradom (brušenjem i/ili sačmarenjem) ukloniti izbočine i slabo vezani površinski sloj te površinska zaprljanja. Pukotine, pore i neravne dijelove zapuniti odgovarajućim materijalom.</p>

	Primjenom vakuum usisavača ili četke ukloniti prašinu i labave dijelove.		
PRIPREMA MATERIJALA	Dobro promiješati komponentu A. Nakon toga dodati Komponentu B u Komponentu A i miješati temeljito miješalicom s manjim brojem okretaja (maks. 400 okr /min) do homogene smjese. Kako bi miješanje bilo što temeljitije, smjesu presuti u drugu posudu i ponovo promiješati.		
NAČIN NANOŠENJA	Nanositi kratkodlakim valjkom (križno) ili nazubljenim gleterom. Neposredno nakon nanošenja nazubljenim gleterom, prijeći površinu s igličastim valjkom, kako bi se ujednačila debljina sloja i istisnuo zrak.		
SUSTAVI ZAŠTITE	Premaz valjkom:		
Funkcija	Naziv	Potrošnja	
Temeljni premaz	Floor Expert EP 101 (1x)	0,3-0,5 kg/m ²	
Završni sloj	Floor Expert EP 311 (2x)	0,4-0,6 kg/m ²	
Nanos gleterom debljine do 1 mm-glatka struktura:			
Funkcija	Naziv	Potrošnja	
Temeljni premaz	Floor Expert EP 101 (1x)	0,3-0,5 kg/m ²	
Završni sloj	Floor Expert EP 311 (1x)	1,47 kg/m ²	
Završni sloj u protukliznom sustavu:			
Funkcija	Naziv	Potrošnja	
Temeljni premaz	Floor Expert EP 101 (1x)	0,3-0,5 kg/m ²	
Nosivi sloj	Floor Expert EP 211 napunjeno s FE quartz 0,1-0,5 (1:0,5)	1,83 kg/m ² smjese (A+B) po 1 mm debljine sloja (1,22 kg smjese (A+B); 0,61 kg FE Quartz 0,1-0,5)	
Kvarcni posip	Floor expert Quartz 0,3-0,8	6,0 kg/m ²	
Završni sloj	Floor Expert EP 311 (1x)	0,7 kg/m ²	
PAKIRANJA	Komponenta A	Komponenta B	Izdašnost
	Set od 25 kg (A+B)	20,2 kg	cca 85 m ² po sloju (kod aplikacije valjkom)
TON BOJE I STUPANJ SJAJA	Standardna ponuda: RAL 7032, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7040; ostale nijanse prema narudžbi. Visoki sjaj.		
USKLADIŠTENJE	U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajanost: 24 mjeseca.		
NAPOMENE	Kod ugrađivanja poda na jednoj površini uvijek koristiti materijal s istom oznakom šarže. U protivnom može doći do do laganih odstupanja u nijansi. Epoksidni premazi nisu stabilni u uvjetima izlaganja UV zrakama i općenito nisu pogodni za vanjsku primjenu. Izrazito abrazivna mehanička opterećenja ostavljaju tragove grebanja i habanje poda, što se mora uzeti u obzir kod primjene ovih premaza.		

Verzija: 09/2019.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava, i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu, i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se stručnjacima našeg Instituta za razvoj i primjenu.